

LNP™ THERMOCOMP™ EC004APQ compound

20% 碳纤维增强材料

聚醚酰亚胺

产品说明

LNP* THERMOCOMP* EC004APQ is a compound based on Polyetherimide containing 20% Carbon Fiber. Added feature of this grade includes: Electrically Conductive.

Also known as: LNP* THERMOCOMP* Compound EC004APQ

Product reorder name: EC004APQ

基本信息

填料/增强材料	碳纤维增强材料, 20% 填料按重量		
特性	导电		
加工方法	注射成型		
物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重	1.33	g/cm ³	ASTM D792
吸水率 (24 hr, 50% RH)	0.15	%	ASTM D570
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量 ¹	19100	MPa	ASTM D638
抗张强度 ² (断裂)	245	MPa	ASTM D638
伸长率 ³ (断裂)	2.3	%	ASTM D638
弯曲模量 ⁴ (50.0 mm 跨距)	15800	MPa	ASTM D790
弯曲强度 ⁵ (断裂, 50.0 mm 跨距)	344	MPa	ASTM D790
泊松比	0.44		ASTM D638
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬臂梁缺口冲击强度 (23°C)	110	J/m	ASTM D256
无缺口悬臂梁冲击 (23°C)	710	J/m	ASTM D4812
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm)	170	°C	ASTM D648
电气性能	额定值	单位制	测试方法
表面电阻率	1.0E+5 到 1.0E+6	ohms	ASTM D257
注射	额定值	单位制	
干燥温度	120 到 150	°C	
干燥时间	4.0	hr	
建议的最大水分含量	0.020	%	
料筒后部温度	380 到 400	°C	
料筒中部温度	380 到 400	°C	
料筒前部温度	380 到 400	°C	
加工(熔体)温度	380 到 400	°C	
模具温度	165 到 180	°C	
背压	0.300 到 0.700	MPa	
螺杆转速	50 到 100	rpm	
注射说明	Injection Speed: 40 - 70 mm/s		
备注			
1.	5.0 mm/min		
2.	类型 1, 5.0 mm/min		

3.	类型 1, 5.0 mm/min
4.	1.3 mm/min
5.	1.3 mm/min
